

**Характеристики диффузионных ветрозащитных мембран DELTA® -VENT N/DELTA® -VENT S
для скатных крыш и систем навесных вентилируемых фасадов**

	DELTA® -VENT N DELTA® -VENT N PLUS	DELTA® -VENT S DELTA® -VENT S PLUS
Материал	3-слойный первичный полипропилен, соединение слоёв производится ультразвуком	
Толщина материала, мм (не нормируется)	примерно 0,4 мм	примерно 0,5 мм
Размер рулона / Площадь рулона	50 м x 1,5 м/75 м ²	
Вес поверхностный, г/м ²	130 г/м ²	150 г/м ²
Вес рулона, кг	9.75 кг	11.25 кг
Эквивалентная толщина диффузии Sd, м, EN 12572	0,02 м	0,02 м
Воздухопроницаемость V ₅₀ , DIN EN 12114	менее 0,004 куб.м/(ч x м ²)	
Паропроницаемость, мг/(м x ч x Па), испытание по ГОСТ 25898-83	6,0 x 10 ⁻³	4,5 x 10 ⁻³
Условная прочность при разрыве, МПа, испытание по ГОСТ 2678-94	8,90 МПа	10,50 МПа
Прочность на разрыв, Н/5 см, вдоль/поперек, испытание по DIN EN 29073-3	220/165 Н/5 см	270/220 Н/5 см
Прочность на разрыв при закреплении кровельным гвоздём, Н (образец 30x300 мм)	119 Н	148 Н
Относительное удлинение при разрыве вдоль/поперек, %, EN 12377-1	MD<100/CD<100	MD<100/CD<100
Водонепроницаемость, мм в.с./2 ч, испытание по EN 1928	>1500 мм в.с.	>1500 мм в.с.
Водонепроницаемость при P=0,001 МПа в течение 72 ч, испытание по ГОСТ 2678-94	водонепроницаемые	
Температурный диапазон применения согласно DIN 53361, град. С	-40...+80 °С	
Теплостойкость при 80 град. °С в течение 2 часов, испытание по ГОСТ 2678-94	отсутствие видимых нарушений	
Гибкость на бруске R=5 мм при T минус 30 °С, испытание по ГОСТ 2678-94	Трещины и разрывы отсутствуют	
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Г3 нормальногорючий	
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96	В2 умеренновоспламеняемый	
УФ-стабильность, недель	Не менее 7	Не менее 9
Изменение линейных размеров, %, испытание по ГОСТ 2678-94	0	0

Техническая оценка пригодности продукции для применения в строительстве № ТО-0000-09 от 2009 г.